

GRAVIHEL полиуретановый биндер 401

13

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48070503	высокогляцевый	3*3,7 л
48070513	005	3*3,5 л
48070506	> 91 %	1*14,9 л

Высококачественное отделочное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации.

Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20.

В случае дополнительных требований к укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 75:25.

Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80:20.

Подложка:	GRAVIHEL эпоксидный грунт 50 RAL арт. 48071803 (3,9 л), серый арт. 48073903 (3,75 л), серый арт.48073906 (20 л)
Тип:	акрил - изоцианатный
Вязкость:	DIN4 /20°C = 140–150 сек
Плотность основного продукта:	0,979 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 50% по весу: 70%
VOC:	2004/42/II Б (д)(420)418 VOC готового к использованию (г/л)= макс.418
Теоретический расход готовой смеси:	9–10 м ² /л



2:1 + 0–5% GRAVIHEL отвердитель 2K полиуретановых биндеров EXTRA арт. 48073802 (1 л), 48073804 (5 л) GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера* арт.48072702 (1 л), 48072704 (5 л)
Смешивание по объему
Срок жизни / 20°C = 2 часа



18–20 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C



1,3 мм
2–3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2–3 слоя = 50–60 мкм



между слоями 10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 20 мин
сухое на ощупь / 20°C = 5 часов
60°C = 30 мин



8–12 мин на коротких волнах



0–5% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)
0,23–0,33 мм
80–200 бар

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года



* При низкой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2K полиуретановых биндеров быстрый арт. 48072202. Для обеспечения качественного растекания краски при высокой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2K полиуретановых биндеров медленный арт. 48072302.