

5150 MS

2K прозрачный лак MS 2:1

ACRYL CLEAR COAT MS 2:1



Для комплекта:

HD 5150

Отвердитель для 2K прозрачного лака 5150 MS 2:1
HARDENER FOR ACRYL CLEAR COAT 5150 MS 2:1

Разбавление:

4001 TA

Разбавитель для акриловых материалов стандартный
ACRIL UNIVERSAL THINNER STANDARD

Описание: Двухкомпонентный акриловый лак со средним содержанием сухого остатка. Сбалансированные цена и качество, простота применения.

Назначение: Используется для создания двухслойного лакокрасочного покрытия после нанесения базовых красок.

Подложки: Поверхности с нанесенными базовыми покрытиями, старые или заводские лакокрасочные покрытия после предварительной обработки.

Подготовка поверхности:



Заводские или ремонтные покрытия отшлифовать или заматировать



Удалить с поверхности все продукты шлифования, при помощи липкой салфетки осторожно убрать опыл от базовой краски, при необходимости произвести обезжиривание.

Смешивание:



Лак 5150 MS + отвердитель
HD 5150 в пропорции 2:1



0-10% разбавитель 4001 TA



Вязкость для распыления: 16-19 сек/20°C (B3-4)



Жизнеспособность смеси
2 часа

Нанесение и сушка:



Дюза: 1,3-1,4 мм.

Количество слоёв: 2

Давление: 2-4 бар.

Рекомендуемая толщина: 20-25 мкм/1 слой



Выдержка базового покрытия: 15 мин.

Межслойная выдержка: 10 мин.

Окончательная выдержка: 10-15 мин.



ИК сушка: 10 мин.

ОСК: 45 мин./60°C

Воздушная сушка: 12-15 часов

Внимание!

Тщательно перемешать

Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требование к нанесению материала

Не превышать рекомендуемой толщины покрытия

Компоненты лака подвержены влиянию влажности

Не наносить на однокомпонентные, протравливающие и противокоррозионные грунты

Перед применением выдержать при комнатной температуре

Не использовать по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал

Плотно закрывать емкости с материалом

Только для профессионального применения

Для очистки и мойки инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства. При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +30°C, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: лак – 24 месяца, отвердитель – 12 месяцев с даты производства.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность, при этом компания производитель не отвечает за действенность продукта, за какой-либо ущерб, понесённый вследствие неправильного применения. Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.