

GRAVIHEL полиуретановый биндер 402

14

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48075903	матовый 001 5-15 %	3*3,7 л
48075913		3*3,5 л
48075906		1*14,9 л
48076003	полуматовый 002 16-40 %	3*3,7 л
48076013		1*3,5 л
48076006		1*14,9 л
48077503	полуглянцевый 003 41-70 %	3*3,7 л
48077513		3*3,5 л
48077506		1*14,9 л
48070603	высокоглянцевый 005 > 91 %	3*3,7 л
48070613		3*3,5 л
48070605		1*14,9 л

Подложка:	GRAVIHEL эпоксидный грунт 50 RAL арт. 48071803 (3,9 л), серый арт. 48073903 (3,75 л), серый арт. 48073906 (20 л)
Тип:	акрил - изоцианатный
Вязкость:	DIN4 /20°C = 70-90 сек
Плотность основного продукта:	1,068-1,294 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 38% по весу: 81%
VOC:	2004/42/IIВ(д)(420)400 VOC готового к использованию (г/л)= макс.400
Теоретический расход готовой смеси:	7-8 м ² /л

Высококачественное отделочное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчивое к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечает самым жестким условиям эксплуатации.

Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 80:20. В случае дополнительных требований к кривизности доля паст может увеличиваться до соотношения 75:25. Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80:20.



3:1 + 10-5% GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров арт. 48072102 (1 л), 48072104 (5 л) GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)*
Смешивание по объему
Срок жизни / 20°C = 5 часов



20-22 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C



1,3 мм
2-3 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 80-90 мкм (001, 002, 003), 60-70 мкм (005)



между слоями 10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 20 мин
сухое на ощупь / 20°C = 2 часа
60°C = 30 мин



8-12 мин на коротких волнах



0-5% GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретанового биндера арт. 48072702 (1 л), 48072704 (5 л)
0,23-0,33 мм
80-200 бар



допускается нанесение кистью или валиком
разбавление: не требуется



Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

* При низкой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров быстрый арт. 48072202. Для обеспечения качественного растекания краски при высокой рабочей температуре рекомендуется использовать GRAVIHEL отвердитель 2К полиуретановых биндеров медленный арт. 48072302.