



Лак G6000M (Clear matt)

Описание продукта:

2К готовый акриловый матовый лак позволяет получить равномерное матовое покрытие и гладкую шелковистую поверхность в соответствии с требованиями автопроизводителей к данному типу материалов.

Совместимые поверхности:

- базовые покрытия General

Подготовка поверхности:



Тщательно обеспылить, продуть сжатым воздухом.

Подготовка продукта:




Перед использованием тщательно перемешать.



Пропорция смешения 2 : 1
Отвердитель H500; H600; H700; H750; H760
Разбавитель General - 15-20%



Жизнеспособность при 20°C - 3-5 час.



Вязкость при 20°C / DIN CUP 4 - 16-18сек.

Нанесение:




Дюза: 1.3 - 1.5мм.
Давление: 2.0 - 2.5бар.
Дюза HVLP: 1.3 - 1.5мм.
Давление: 0.7бар на выходе



Нанести 2 слоя.
Толщина покрытия : 50-60 мкм

Выдержка:



Выдержка 15-20мин. при 20°С между слоями и перед ускоренной сушкой.

Сушка:



При 60 °С - 45мин.



8мин. короткие волны.

Важно: инфракрасную сушку устанавливать на расстоянии не менее 80 см от поверхности.

Техника безопасности:



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты.

Технические данные:

- температура вспышки - 23°С
- плотность - 1.01 кг/л
- содержание твердых веществ - 48 % (вес) – в готовом виде
- VOC (2004/42/ЕС) - 550 г/л
- теоретическая укрывистость - 6-7 м²/л при толщине слоя 50 мкм.

Хранение:

- хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 °С
- предпочтительный диапазон температур 15-20 °С