

2К Лак с эффектом зеркального покрытия / MIRROR EFFECT CLEAR COAT



Артикул 500-2800

Прозрачный лак с высоким содержанием твердых частиц, высокой устойчивостью к царапинам и истиранию, химическим веществам. Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям и пожелтению. Высокий уровень блеска обеспечивает превосходный эффект зеркального покрытия.



Поверхности пригодные для нанесения:
1К Базовые краски

	Очистка поверхности: Обеспылить и очистить поверхность, используя липкую салфетку.									
	Соотношение компонентов	Лак 500-2800	+ Отвердитель Артикул 500-6672	+ Разбавитель Max Thinner						
	по объему	100	+ 50	+ 10-20%						
	Жизнеспособность при 20°C: 3 часа для стандартного отвердителя 6672									
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="443 1563 624 1742">Метод нанесения и рабочее давление</td> <td data-bbox="655 1563 1477 1753"> Краскопульт с верхним бачком: 1,2-1,4 мм Краскопульт с нижним бачком: 1,3-1,5 мм Обычный краскопульт: 3-4 бар RP: 2.0-2.5 бар HVLP: 2.0 бар </td> </tr> </table>			Метод нанесения и рабочее давление	Краскопульт с верхним бачком: 1,2-1,4 мм Краскопульт с нижним бачком: 1,3-1,5 мм Обычный краскопульт: 3-4 бар RP: 2.0-2.5 бар HVLP: 2.0 бар				
Метод нанесения и рабочее давление	Краскопульт с верхним бачком: 1,2-1,4 мм Краскопульт с нижним бачком: 1,3-1,5 мм Обычный краскопульт: 3-4 бар RP: 2.0-2.5 бар HVLP: 2.0 бар									
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="419 1787 651 1888">Количество и толщина слоя</td> <td data-bbox="655 1787 1477 1888">2-3 слоя, общая толщина 40-60 мкм</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 1888 651 2022">Время выдержки между слоями</td> <td data-bbox="655 1888 1477 2022">5-10 мин при 20°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 2022 651 2134">Время подсушки</td> <td data-bbox="655 2022 1477 2134">15-20 мин перед принудительной сушкой</td> </tr> </table>			Количество и толщина слоя	2-3 слоя, общая толщина 40-60 мкм	Время выдержки между слоями	5-10 мин при 20°C	Время подсушки	15-20 мин перед принудительной сушкой
Количество и толщина слоя	2-3 слоя, общая толщина 40-60 мкм									
Время выдержки между слоями	5-10 мин при 20°C									
Время подсушки	15-20 мин перед принудительной сушкой									

2К Лак с эффектом зеркального покрытия / MIRROR EFFECT CLEAR COAT



Артикул 500-2800



Время высыхания:

Температура	На отлип	Полное высыхание
20°С	45 минут	16 часов
60°С	5 мин	60 мин

Дайте детали высохнуть на воздухе 15-20 минут перед принудительной сушкой

Примечание:

1. При температуре ниже 15°С, воздушная сушка не рекомендована. Рекомендуется принудительная сушка при 60°С.
2. При температуре выше 30°С, добавить замедлитель в разбавитель во избежание помутнения поверхности.
3. В случае возникновения дефекта «кратообразование» во время нанесения лака, добавить 0,5-1% антисиликоновой добавки в оставшуюся смесь и повторно нанести на пострадавший участок.
4. Смешанный с отвердителем лак необходимо использовать сразу же и не оставлять для дальнейшего использования.
5. Использованное оборудование немедленно очистить растворителем.
6. В случае появления сорности или потеков на окрашенной поверхности, после полного высыхания, удалить дефекты поверхности абразивом Р1200-Р2000 и затем отполировать до полного устранения проблемы.

Срок хранения: 2 года в оригинальной закрытой упаковке, в прохладном и сухом месте, при температуре 20°С.

Упаковка: банка лака - арт. 500-2800 - 4 литра; арт. 500-6671/5 - 5 литров, отвердитель для лака арт. 500-6671/1 - 1 литр; арт. 500-6671/2,5 - 2,5 литра