

# ЖИДКАЯ РЕЗИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЪЁМНАЯ КРАСКА MobiCAR® • 520 мл

## Лист технической информации

### НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкая резина MobiCAR® предназначена для временной защитной и декоративной покраски поверхностей из различных материалов, деталей автомобиля и другой техники. Представляет собой эластичное покрытие, которое можно легко удалить, не оставляя следов. Сохраняет свои свойства при перепадах температур, не трескается и не выгорает.

### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 3–4 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 10 минут.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Срок хранения 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет жидкой резины. Товар сертифицирован.

### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Синтетические смолы.
Внешний вид	Представляет собой эластичное покрытие, которое можно легко удалить, не оставляя следов.
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	> 10
Время высыхания до степени 3, мин	> 15
Время полного высыхания, ч	> 6
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Расход	до 2 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Синтетические смолы, комбинированный органический растворитель, пигменты, функциональные добавки, диметиловый эфир.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ









Объём баллона, мл	520
Масса брутто баллона, г	348
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	4,44
Объём коробки, куб. м	0,0113
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	272
• глубина	206



# ЖИДКАЯ РЕЗИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЪЁМНАЯ КРАСКА MobiCAR® • 520 мл

## Лист технической информации

### ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Бесцветная 0544-00 MC	 4 610122 132549	 1 46 10122 13254 6
Чёрная 0544-02 MC	 4 610122 132563	 1 46 10122 13256 0
Белая 0544-01 MC	 4 610122 132556	 1 46 10122 13255 3
Серебристая 0544-03 MC	 4 610122 132570	 1 46 10122 13257 7