

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8-104 HS Clear Coat – высокоглянцевое стойкое финишное покрытие, продукт прост в применении. Превосходная способность к высыханию, воздушная и ускоренная сушка. Легко полируется после высыхания.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ



2 : 1 Clear Coat : HS Hardener + 0 - 5% Uni Thinner

НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА



	НАСАДКА (ММ)	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (БАР/PSI)
Высокий объем – низкое давление (HVLP)	1,2-1,4	2/29
НЕ	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

НАНЕСЕНИЕ



1½ - 2 слоя 50-60 мкм (2,0-2,4 мил.)

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ И ВРЕМЯ СУШКИ



	ВОЗДУШНАЯ СУШКА		УСКОРЕННАЯ СУШКА	
	Выдержка покрытия (минут)	Очищенный от пыли (минут)	Выдержка покрытия (минут)	Очищенный от пыли (минут)
Сухой на отлип	5 - 10	20 - 30	5 - 10	-
Сухой для оклейки лентой	5 - 12 часа (часов)	-	Сухой на отлип	20 - 40 минут (минут)
Сухой для шлифовки	-	-	Сухой для оклейки лентой	После остывания
Сухой для полировки	5 - 12 часа (часов)	5 - 12 часа (часов)	Сухой для шлифовки	После остывания
			Сухой для полировки	После остывания



ПОВЕРХНОСТЬ, ПОДЛОЖКА



MM 900 - 9999 WaterBase 900⁺ Series и MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. Шлифованное и обезжиренное старое покрытие.

Базовый слой должен быть полностью сухим.

СРОК ЖИЗНИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ ПРИ 20°C (68°F)



1–2 часа

КОМПОНЕНТЫ



8-130 HS Hardener Very Fast
8-140 HS Hardener Fast
8-150 HS Hardener Medium
8-160 HS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner

ДОБАВКИ



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Добавить до отвердителя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Укройте неповрежденные части автомобиля для предохранения от нежелательного распыления.



СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ



ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 8-104 HS Clear Coat		
Химическая Основа	2К полиуретановое финишное покрытие	
Физические Свойства	Вязкость (RTS)	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Удельный вес (кг/л)	1
	Температура вспышки в закрытом тигле	30°C / 86°F
	Сухой остаток % по объёму	42,8
	Расход	8,6 m ² /L/50 µm
		350 ft ² /Gal/2 mil
	Блеск	Глянцевая
Цвет	-	



DEBEER
REFINISH

8-104
HS Clear Coat

ЗАЩИТА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Применяйте подходящие средства защиты органов дыхания (*мы рекомендуем применять респиратор с подачей свежего воздуха*).

Для получения более подробной информации перейдите по следующей ссылке паспорта безопасности:

<https://sds.de-beer.com>

ОЧИСТКА



1-051 Gun Cleaner

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

Минимум 2 года (при условии хранения при 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (в нераспечатанной упаковке)

ПРИМЕЧАНИЕ



Особая информация для применения в Европе (ЕС): этот материал (готовый для применения) не соответствует нормативам по содержанию ЛОС. Обратитесь к декларации по содержанию ЛОС (2004/42/ЕС)