

Renz®-18

Дата редакции: 21 сентября 2022

Безпраймерный клей для лобового стекла

ОПИСАНИЕ

Renz 18 — это однокомпонентный, отверждаемый в присутствии влаги полиуретановый герметик. Он имеет отличные связующие и герметизирующие характеристики. Отсутствует коррозия и загрязнение подложки, материал экологичный, отсутствуют пузыри во время нанесения, гладкость и эстетичный внешний вид и т.д.

* Примечание: для нанесения без грунта требуется подготовить стекло с использованием средства для чистки стекол без антистатических свойств. Кроме того, необходимо удалить загрязнения с сопрягаемых поверхностей перед нанесением клея

СВОЙСТВА

- Время готовности автомобиля: с 1-ой подушкой / безопасности - 3 часа.
- Исключительная мягкость после застывания, легко режется, удобно для замены.
- Отличная адгезия без применения праймера.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для вклейки лобового, боковых и задних стекол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры:	Стандарт на проведение испытаний	Требование	Типичное значение
Внешний вид	/	Черная однородная паста	/
Плотность	GB/T 13477.2	$1,5 \pm 0,1$	1,5
Шприцуемость (мл/мин)	GB/T 13477.4	≥ 60	110
Оседание (мм)	GB/T 13477.6	$\leq 0,0$	0
Время отверждения до отлипа (мин)	GB/T 13477.5	10~30	20
Скорость отверждения (мм/сут)	HG/T 4363	$\geq 3,0$	3,2
Содержание нелетучих веществ (%)	GB/T 2793	≥ 95	96
Твердость по Шору А	GB/T 531,1	60~70	66
Прочность на растяжение (МПа)	GB/T 528	$\geq 3,0$	3,5
Относительное удлинение при разрыве (%)	GB/T 528	≥ 300	320
Прочность на разрыв (Н/мм)	GB/T 529	$\geq 5,0$	10,0
Прочность на срез при растяжении (МПа)	GB/T 7124	$\geq 1,5$	2,5
Рабочая температура (°C)	/	-40~90	

Примечания: Все приведенные выше данные получены по результатам испытаний в стандартных условиях, при температуре $23 \pm 2^\circ\text{C}$ и относительной влажности $50 \pm 5\%$

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Удалите пыль, масло и воду с поверхности подложки.
- Температура окружающей среды для нанесения 5~35°C, относительная влажность 50~70%. Если температура ниже 5°C, рекомендуется выдержать продукты при температуре 30~40°C в течение 1 часа (не более 3 часов).
- Способ крепления см. в описании крепления PUSTAR или проконсультируйтесь с техническим персоналом.
- Для доработки в доступных местах можно использовать скребок или жесткий пенопласт, для доработки мелких деталей можно использовать любое имеющееся мыло и воду.
- Активатор и грунт не требуются.

УПАКОВКА

Картридж	300 мл / 310 мл
Баллон	400 мл / 600 мл
Бочка	240 кг / 260 кг

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка: Берегите запечатанный продукт от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур. Избегайте механических воздействий.
- Хранение: храните в сухом прохладном месте при температуре 5~25°C и относительной влажности <50%RH.
- Срок хранения: клей в картриджах и фольгированной упаковке – 12 мес., в бочках – 6 мес.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Храните в недоступном для детей месте.
- Избегайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалите герметик тканью и тщательно промойте кожу водой с мылом.
- При попадании в глаза раздвиньте веки и тщательно промойте глаза водой. Обратитесь к врачу.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все рекомендации, касающиеся наших продуктов, включая транспортировку, хранение и обращение, основаны на имеющихся у нас на данный момент знаниях и опыте использования продуктов при нормальных условиях. В практическом применении результаты могут отличаться, что обусловлено изменением материалов и фактических условий на площадке, поэтому наша компания не дает никаких гарантий и не несет никакой юридической ответственности. Чтобы обеспечить склеиваемость и совместимость продуктов и материалов, рекомендуется выполнить проверку на совместимость или проконсультироваться со службой технической поддержки нашей компании, прежде чем применять продукт.