

GRAVIHEL эпоксидный грунт 50

27

ГРУНТЫ

арт.	цвет	упаковка
48071803	RAL	3*3,9 л
48073903	серый	3*3,75 л
48073906		1*20 л

Двухкомпонентное грунтовочное покрытие выпускается на основе эпоксидного связующего и **предназначается для антикоррозийной защиты металлической поверхности различного типа: стальной, оцинкованной и алюминиевой.** Самостоятельно используется в качестве временного покрытия стальной поверхности, где требуется высокая химическая и механическая стойкость. Нанесение отделочного покрытия возможно техникой «мокрым-по-мокрому».

В комплексе с соответствующим отделочным покрытием подходит для эксплуатации в промышленности и морской атмосфере. GRAVIHEL эпоксидный грунт RAL колеруется пастами GRAVIHEL по карте RAL или образцу заказчика. Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 85:15.

Тип:	эпоксидный полиамидамин
Блеск:	полуглянцевый
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,589–1,593 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 48% по весу: 78%
VOC:	2004/42/IIВ(с)(540)470 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 470
Теоретический расход готовой смеси:	6–7 м ² /л



3:1 +15–25% GRAVIHEL эпоксидный отвердитель арт. 48072502 (1 л), 48072504 (5 л)
GRAVIHEL эпоксидный разбавитель арт.48073002 (1 л)
Смешивание по объему
Срок жизни / 20°C = 8 часов



37–40 сек
DIN 53211 ф4 / 20°C



1,5–1,7 мм
2–4 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 60–80 мкм



между слоями 5–10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 5 мин
сухое на ощупь / 20°C = 45 мин



0–10% GRAVIHEL эпоксидный разбавитель арт. 48073002 (1 л)
0,23–0,33 мм
80–200 бар



допускается нанесение кистью или валиком
разбавление: не требуется

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

