

Техническая спецификация

1K АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ АЭРОЗОЛЬ

1K ACRYL PRIMER SPRAY

арт. 5557

Однокомпонентный акриловый грунт в аэрозольной упаковке универсального назначения. Продукт прост в применении, быстро сохнет, легко обрабатывается, стабилен при работе с обезжиривателями. Может применяться для выполнения быстрого, точечного ремонта, а так же для изолирования мест шлифовки, опыл после нанесения легко удаляется липкой салфеткой. Грунт может окрашиваться после полного высыхания.

Цвет	Белый, серый, черный
Фасовка	400 мл



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Грунт рекомендуется для изолирования мест шлифовок при окраске кузова автомобиля, подходит для нанесения на любые типы металлических и окрашенных поверхностей. При нанесении на пластик требуется использовать адгезионный грунт для пластика. Перед нанесением грунта поверхность необходимо очистить от рыхлой ржавчины, грязи, жира, заматировать шлифовальным войлоком, очистить и обезжирить.



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +15°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре свыше +30°C.



НАНЕСЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Не наносить на системы выхлопа, части двигателя.

Перед использованием баллончик необходимо хорошо встряхнуть на протяжении 2-3 минут. Наносить тонкими слоями с расстояния 20-30 см.



КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Рекомендуемое количество слоев 1-2. Толщина одного слоя около 10 мкм.



ИСПАРЕНИЕ

Внимание! Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления паров испарившихся разбавителей.

Межслойная выдержка	5-10 минут
Выдержка перед нанесением последующих слоев	20-30 минут

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.



ОБРАБОТКА

Грунт быстро сохнет и не нуждается в шлифовке. В случае появления сорности рекомендуется их удалять вручную наждачной бумагой градацией P800-1000 через 20 минут после нанесения.



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Внимание! Нанесение последующих покрытий только после полного высыхания.

Финишные покрытия
Антигравийные покрытия
Герметизирующие покрытия



ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.



ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

10 лет от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.