

Техническая спецификация

2К ГРУНТ СИЛЕР МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ 4:1

2K PRIMER SEALER WET ON WET 4:1

арт. 5765

Двухкомпонентный акриловый силер, предназначенный для работы в системе «мокрый по мокрому». Идеально подходит для окраски новых элементов и для создания однородной подложки на ремонте участка перед нанесением финишных покрытий. Может применяться как межслойный изолятор на отшлифованную поверхность при полном ремонте кузовного элемента, а также наноситься на заводские катафорезные и финишные покрытия без шлифовки. Силер идеально «натягивается», обеспечивая гладкую поверхность без шагрени, обеспечивает отличный блеск финишного покрытия.

Компоненты: А – грунт силер мокрый по мокрому 4:1 (5765); В – отвердитель для грунта силер (5765 HRD);
С – Универсальный разбавитель Jeta (5561/5565).

Плотность	Компонент А	1200 г/л
	Компонент В	971 г/л
	Компонент С	880 г/л
ВОС для смеси	585 г/л	
Цвет	Прозрачный/белый/серый/черный	
Фасовка	0,8+0,2 л	



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Не наносить данный грунт напрямую на металл. Металлические поверхности предварительно должны быть перекрыты первичным грунтом.

Катафорезные покрытия, заводские финишные покрытия	Обезжирить, шлифовка опционально (P320 – P400), повторно обезжирить
Сталь	Обезжирить, отшлифовать (P180 – P240), повторно обезжирить, нанести первичный грунт.
Оцинкованная сталь	Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком и повторно обезжирить, нанести первичный грунт.
Алюминий	Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, повторно обезжирить, нанести первичный грунт.
Акриловые, эпоксидные двухкомпонентные грунты	Обезжирить, отшлифовать (P320 – P400), повторно обезжирить
Старое лакокрасочное покрытие	Обезжирить, отшлифовать (P320 – P400), повторно обезжирить
Пластик	Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, повторно обезжирить, нанести адгезионный грунт для пластика



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +15°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре выше +30°C.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Внимание! Не превышать рекомендуемое количество отвердителя. Перед нанесением на поверхность компоненты тщательно перемешать.

	По объему	По весу
Компонент А	4	100
Компонент В	1	20
Компонент С	25%	19



ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ

4 часа при 20°C.



ВЯЗКОСТЬ РАБОЧЕЙ СМЕСИ

18-20 с, Ford 4/20°C



НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется наносить краскораспылителем среднего давления с соплом 1.3-1.4. Настройки краскопульты устанавливается в соответствии с рекомендациями производителя.



КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Нанесение в 1-1.5 слоя. Толщина сухого покрытия 20-30 мкм.



ИСПАРЕНИЕ

Внимание! Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления паров испарившихся разбавителей.

Межслойная выдержка	5-10 минут
Выдержка перед нанесением последующих покрытий	min:20минут, max:24 часа



ОБРАБОТКА

Не нуждается в шлифовке. В случае появления сорности, рекомендуется удалять дефекты вручную наждачной бумагой градации P800-1000 после нанесения первого слоя базовой эмали.

Для окраски по истечении 24 часов следует нанести новый слой силера или отшлифовать поверхность абразивом P400-P500/шлифовальным войлоком и обезжирить.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

27.12.2025

Только для профессионального использования

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

Финишные покрытия

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Очистку инструмента производить непосредственно после нанесения грунта. Использовать растворитель.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

**ХРАНЕНИЕ**

Компоненты продукта необходимо хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при температуре окружающей среды 15-25°C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого использования тару необходимо немедленно закрыть! Отвердитель беречь от воздействия мороза и влаги.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

Грунт силер 4:1 - 12 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.
Отвердитель для грунта силера – 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.